

Mercury XT



PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUCT DATEN | PRODUCTINFORMATIE

European classification Classification Européenne Europäische Klassifizierung Europese classificatie	EN ISO 10874	23 - 32
Total thickness Épaisseur totale Gesamtdicke Totale dikte	EN ISO 24346	ca. 2,00 mm
Wear layer Couche d'usure Nuttschicht Slijtlaag	EN ISO 24340	ca. 0,40 mm
Wear layer treatment Traitement couche d'usure Schutz vor Schmutz Behandeling slijtlaag		SUPERGUAR D / NATURAL FEEL
Total weight Poids total Gewicht Totaal gewicht	EN ISO 23997	ca. 1850 g/m ²

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Width Largeur Breite Breedte	2 m	3m	4 m
Standard Length Longueur standard Standardlänge Standaardlengte	30 m	30 m	30 m
Weight of standard roll Poids standard des rouleaux Standard-Rollengewicht Standaard rolgewicht	115 kg	173 kg	230kg

TECHNICAL INFORMATION | INFORMATION TECHNIQUE | TECHNISCHE DATEN | TECHNISCHE INFORMATIE

Slip resistance Glissance Rutschfest Antislip	DIN 51130	DS
Slip restraint Résistance au glissement Rutschhemmung Slipweerstand	EN 13893	R10
Formaldehyde group Groupe formaldéhyde Formaldehyd-Gruppe Formaldehydegroep	ENV 717-1	E1
Inflammability Inflammabilité Entflammbarkeit Brandweerstand	EN 13501	Bfl-S1
Acoustical insulation Isolation acoustique Trittschallverbesserungsmaß Contactgeluidsisolatie	ISO 717	15 dB
Underfloor heating Chauffage par le sol Bodenheizung Vloerverwarming	EN 12524	Suitable Adapté Geeignet Geschikt
Thermische geleidbaarheid Thermal Conductivity Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0.25 W / mK
Thermal Resistance Résistance thermique Wärmedurchlasswiderstand Warmteweerstand	EN 12466	0.0080 m ² K / W
Resistance to household chemicals Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën	EN ISO 26987	Very good Très bon Sehr gut Zeer goed
TOG Value		0.16
Warranty Garantie Garantie Garantie		15 years 15 ans 15 Jahr 15 jaar

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal residential use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage résidentiel normal | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal woninggebruik

* On selected items

CE EN 14041 : 2004
06
22/05/2016
DOP_V377

